

2168.00.00.09/Rom

Cerințe tehnice pentru fabricarea, transportarea și depozitarea peliculei termocontactabile de polietilena cu UV-stabilizator pentru fabricarea servetelor de pellicula (pentru partea de jos) pentru palete cu dimensiunea 1000x1200 mm la ambalarea producției din sticlă

1. Pelicula termocontractabilă din polietilena (denumit în continuare pellicula) este produsă prin extrudare urmată de întindere pneumatică din materialul furnizorului. Material – polietilena de înaltă presiune, termocontractabilă sau compozitii pe baza acestuia, cu aditivi stabilizatori pentru reducerea influenței factorilor atmosferici și aditivi antistatici. Pelicula trebuie să respecte documentele de reglementare ale Ministerului Sănătății în ceea ce privește concentrația emisiilor de formaldehidă și alți indicatori pentru recipientele alimentare. Prezența impurităților biodegradabile din polietilena în rețetă nu este permisă.

2. Rețeta și raportul procentual de utilizare a aditivilor stabilizatori trebuie să corespundă termenului de valabilitate peliculei - 3 ani de la data fabricării.

3. Pelicula se utilizează pentru fabricarea fasiei de pellicula cu lățimea 1500 ± 5 mm, cu perforare liniară discontinuu fiecare 1300 mm pentru fabricarea ulterioară de servetele cu ruperea de-a lungul perforațiilor (pentru palete cu dimensiunea 1000x1200 mm).

4. Tipul peliculei – "P" GOST 25951, cu UV-stabilizant, transparentă, cu suprafața plană și netedă.

5. Grosimea peliculei – 100 ± 5 mkm.

6. Lățimea peliculei în rulou (rolă) – 1500 ± 5 mm.

7. Contractia peliculei:

- transversală pînă la 30%;
- longitudinală pînă la 40%.

8. Coeficientul de frecare pellicula/pellicula:

- static – 0.12;
- dinamic – 0.15.

9. De exclus lipirea straturilor înnauntru bratului și în falțuri pe toată lungimea.

10. Parametrii și calitatea peliculei trebuie să fie menținută pe toată durata ruloului fără defectiuni.

11. Rulou de fasie de pellicula trebuie să fie cu înfasurare densă.

Инв.№ подл.Погн. и дата
Взам.инв.№ Инв.№ дубл.Погн. и дата
Инв.№ подл.Погн. и дата

					Упаковка продукции на подгон 1000x1200 мм	2168.00.00.09/Rom		
					Технические требования на пленку.			
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Технические требования на полотно	Лист	Лист	Листов
Разработал	Ватаманюк Е. П.			19.02.25	пленки толщиной 100 мкм (для нижних		1	3
Проверил					салфеток) (на румынском языке)	FSC		
Утвердил	Флоря Ф.К.							

Формат А4